

AKI-ACE PPE-150E9-A 物性表

物性項目	試験条件	単位	測定値	試験方法
比重	23℃	—	1.1	D792
引張強さ	R.T.	MPa	54	D638/651
伸び	R.T.	%	7.5	D638
曲げ強さ	R.T.	MPa	89	D638
曲げ弾性率	R.T.	MPa	2,100	D638
シャルピー-衝撃強さ	ノッチ付	KJ/m ²	15.3	D638
荷重たわみ温度	1.8MPa	℃	151	D648
表面電気抵抗値	R.T.	Ω	2 × 10 ⁹	D991
難燃性	H.B.T.	—	HB	UL94

- 備考 1. 試験方法は、ASTM、および、UL94法による。
2. 物性表の数値は測定値を示しており、保証値ではありません。