

AKI-AR AS-80E10-N 物性表

物性項目	試験条件	単位	測定値	試験方法
比重	23℃	—	1.06	D792
引張強さ	R.T.	MPa	62	D638/651
伸び	R.T.	%	34	D638
曲げ強さ	R.T.	MPa	93	D638
曲げ弾性率	R.T.	MPa	2,700	D638
シャルピー衝撃強さ	ノッチ付	KJ/m ²	3	D638
荷重たわみ温度	1.8MPa	℃	84	D648
表面抵抗	R.T.	Ω	2 × 10 ¹⁰	D991
難燃性	H.B.T.	—	1.5mm HB	UL94

備考 1. 試験方法は、ASTM、および、UL94法による。
2. 物性表の数値は測定値の範囲を示しており、保証値ではありません。