

# AKI-AR PC-120E10-N 物性表

物性項目	試験条件	単位	測定値	試験方法
比重	23℃	—	1.08	D792
引張強さ	R.T.	MPa	65	D638/651
伸び	R.T.	%	54	D638
曲げ強さ	R.T.	MPa	93	D638
曲げ弾性率	R.T.	MPa	2,070	D638
シャルピー衝撃強さ	(ノッチ付)	KJ/m <sup>2</sup>	68	D256
荷重たわみ温度	1.8MPa	℃	118	D648
表面抵抗	R.T.	Ω	5 × 10 <sup>10</sup>	D991
難燃性	H.B.T.	—	HB	UL94

- 備考 1. 試験方法は、ASTM、および、UL94法による。  
2. 物性表の数値は測定値を示しており、保証値ではありません。