

AKI-CR PC-125E5-CNT4 物性表

物性項目	試験条件	単位	測定値	試験方法
比重	23℃	—	1.19	D792
引張強さ	R.T.	MPa	60	D638/651
伸び	R.T.	%	9.6	D638
曲げ強さ	R.T.	MPa	102	D638
曲げ弾性率	R.T.	MPa	1,900	D638
シャルピー衝撃強さ	ノッチ付	KJ/m ²	18	D638
荷重たわみ温度	1.8MPa	℃	125	D648
表面電気抵抗値	R.T.	Ω	10 ^{4~5}	D991
難燃性	H.B.T.	—	HB	UL94

- 備考 1. 試験方法は、ASTM、および、UL94法による。
2. 物性表の数値は測定値であり保証値ではありません。