

AKI-CR PPE-150E5-CP10 物性表

物性項目	試験条件	単位	測定値	試験方法
比重	23℃	—	1.2	D792
引張強さ	R.T.	MPa	66	D638/651
伸び	R.T.	%	2	D638
曲げ強さ	R.T.	MPa	118	D638
曲げ弾性率	R.T.	MPa	3,340	D638
シャルピー衝撃強さ	ノッチ付	KJ/m ²	2.5	D638
荷重たわみ温度	1.8MPa	℃	155	D648
表面抵抗	R.T.	Ω	10 ⁵	D991
難燃性	H.B.T.	—	HB	UL94

- 備考 1. 試験方法は、ASTM、および、UL94法による。
2. 物性表の数値は測定値であり保証値ではありません。